



AUSTRIA
YOUR FUTURE
IN INNOVATION

Decors
Dekore

TECNOGLAS DGH



TecnoGlas DGH is our new name for the existing DGL high-gloss surfaces in glass look with enormous depth and maximum gloss. They combine the aesthetic advantages of real glass fronts with the stability of acrylic. Easy to process, easy to clean and maintain as well absolutely shock, break and scratch resistant.

TecnoGlas DGH ist unser neuer Name für die bestehenden DGL Hochglanzoberflächen in Glasoptik mit enormer Tiefenwirkung und maximalem Glanzgrad. Sie vereinen die ästhetischen Vorteile von Echtglasfronten mit der Stabilität von Acryl. Einfache Verarbeitung, leicht zu reinigen und pflegen sowie absolut stoß-, bruch- und kratzfest.

Product Information <i>Produktinformationen</i>		
APPLICATION <i>VERWENDUNG</i>	Panels, Foil Panels, Foil, Cuttings, Corpus, Front -> DGH 2031 White	<i>Plattenware, Folie</i> <i>Plattenware, Folie, Zuschnitt, Korpus, Front</i> -> DGH 2031 White
SUPPORTING MATERIAL <i>TRÄGERMATERIAL</i>	MDF	MDF
DIMENSIONS <i>MASSE</i>	min. 200 x 70 mm max. 2770 x 1270 mm Panel Size: 2800 x 1300 mm	<i>min. 200 x 70 mm</i> <i>max. 2770 x 1270 mm</i> Plattengröße: 2800 x 1300 mm
POSSIBLE BACKSIDES <i>MÖGLICHE RÜCKSEITEN</i>	TecnoGlas DGB	<i>TecnoGlas DGB</i>
POSSIBLE EDGES <i>MÖGLICHE KANTEN</i>	Same-coloured edge with chamfer ^{*1}	<i>farbgleiche Kanten mit Fase ^{*1}</i>

^{*1} Chamfer is possible either only on the front-side or on the front- and back-side
^{*1} Fase ist entweder nur auf der Vorderseite oder auf der Vorder- und Rückseite möglich



AUSTRIA
YOUR FUTURE
IN INNOVATION

Decors
Dekore

TECNOGLAS DGH

Technical Data Surface *Technische Daten Oberfläche*

FOIL THICKNESS <i>FOLIENSTÄRKE</i>	2,0 mm	2,0 mm
SCRATCH RESISTANCE <i>KRATZFESTIGKEIT</i>	1,1 N Erichsen DIN 68861/T4 IHD-W-466 Class 1	1,1 N Erichsen DIN 68861/T4 IHD-W-466 Klasse 1
ABRASION RESISTANCE <i>ABRIEBFESTIGKEIT</i>	-	-
GLOSS LEVEL <i>GLANZGRAD</i>	90 GLE	90 GLE
COLOR FASTNESS <i>FARBECHTHEIT</i>	Total color deviation after 200 h xenon-test DE* <1,7 (ISO 4892-2)	Totale Farbabweichung nach 200 h Xenon-Test DE* 1,7 (ISO 4892-2)
FIRE CLASSIFICATION <i>BRANDKLASSIFIZIERUNG</i>	n.d. UL 94	n.d. UL 94
CHEMICAL RESISTANCE <i>CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT</i>	Class 1B No visible changes (DIN 68861/T1)	Klasse 1B Keine sichtbaren Veränderungen (DIN 68861/T1)
WATER RESISTANCE <i>WASSERFESTIGKEIT</i>	-	-
DIMENSIONAL STABILITY <i>DIMENSIONSBESTÄNDIGKEIT</i>	-	-

Surface Protection *Oberflächenschutz*

All surfaces are protected by a protective film against damage, this protective film should only be removed after processing.

Alle Oberflächen sind durch eine Schutzfolie gegen Beschädigungen geschützt, dieser Schutzfilm soll erst nach der Verarbeitung abgezogen werden.

Storage Information *Lagerinformationen*

TECNOGLAS store away from direct sunlight. Do not expose to moisture or humidity. Protect material from dirt, dust and mechanical damage.

TECNOGLAS vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. Material vor Schmutz, Staub und mechanischen Beschädigungen schützen.

Always store dry and level and protect against humidity. Store the top plate in the stack with the decor side facing down.

*Immer trocken und plan lagern und gegen Luftfeuchtigkeitseinwirkung schützen.
Die oberste Platte im Stapel mit Dekorseite nach unten lagern.*